

## 水漆日 2+1 内墙水漆

### 产品简介:

■ **概况** 水漆日 2+1 内墙水漆精选优质原料,经全新净味配方设计的一款优质内墙水漆产品,产品无添加甲醛、苯系物、重金属,让您乐享自然洁净的家居空间。在保证产品具有优异耐擦洗、高遮盖力两大实用功能的同时,又突出了产品的防霉性能,为室内墙面及天花板提供理想的装饰效果及持久的保护。

■ **光泽** 哑光

■ **颜色** 白色

### 产品特点:

■ 全新净味配方,绿色环保

■ 耐擦洗性能优异,透气防潮

■ 精选优质原料,高效防霉

■ 高遮盖力,涂刷面积大

■ 不含 APEO,净享健康生活

### 使用说明:

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂,使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释,刷涂、辊涂最大兑水量 20%,无气喷涂最大兑水量 10%,可根据施工效果和施工难易增减兑水量,切忌超过最大兑水量,以免影响漆膜性能,使用前应搅拌均匀。

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物,保持表面清洁、干燥和平整,墙体表面含水率小于 10%,pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除,并清除表面灰尘粉化物和杂质,批平打磨,并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃,湿度小于 85%;夏季施工防止干燥过快,冬季施工禁止烘烤,沙尘天气施工紧闭窗户。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计:表干 30 分钟;硬干 60 分钟;重涂间隔 2 小时。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后,请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 12-15 m<sup>2</sup>/L/单遍(干膜厚度约 30 微米),因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同,耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 建议腻子施工后涂刷一道晨阳内墙专用底漆,增加腻子的致密性,同时能节约面漆用量,保证涂膜美观,建议喷涂两遍水漆日 2+1 内墙水漆。

## 安全事项:

- **危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发, 可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。
- **预防措施** | 不要让儿童或宠物进入施工区域, 并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具, 操作后清洗手部以及其他接触部位。
- **事故响应** | 如沾及皮肤或头发, 请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部, 请立即用大量清水冲洗, 并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹, 请及时就医。
- **安全贮存** | 5℃以上, 35℃以下阴凉干燥处密闭储存, 避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内, 产品开罐后请尽快使用。
- **废弃处置** | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规 (弃置前请参阅产品安全技术说明书)。
- **环保事项:** 有害物质含量符合国家标准 GB 18582 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中的规定。
- **附注:** 以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的, 但产品实际使用的环境则是多种多样, 不受我们所约束, 不明之处, 请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	内墙涂料
产品大类	面漆光泽 (60°) ≤10
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居内墙的装饰和保护
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 ≤50g/L